

PRODUKTBESCHREIBUNG

Boatguard EU ist ein wirtschaftliches Antifouling für Bereiche mit leichten bis mittleren Bewuchsverhältnissen.

- * Bewuchsschutz für eine Saison
- * Kann 3 Monate vor zu Wasser lassen aufgetragen werden.
- * besonders für Frisch- und Brackwasser geeignet, kann auch in Seewasser eingesetzt werden.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YBB810-Doverweiss, YBB811-Blau, YBB812-Rot, YBB813-Schwarz 051, YBB814-Marineblau
Glanzgrad:	Matt
Spezifisches Gewicht:	1.69
Volumenfestkörper:	60%
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	351 g/l
Gebindegröße:	750 ml, 2.5 l, 5 l, 20 l

Hinweis: Nicht alle Verpackungsgrößen in allen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie International.

TROCKNUNGS-ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	Trocknung			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Staubtrocken	1 Std.	45 Minuten	30 Minuten	20 Minuten
Zu Wasser lassen nach	24 Std.	10 Std.	4 Std.	4 Std.

Hinweis: Maximale Eintauchzeiten beträgt 6 Monate bei allen Temperaturen.

	Überarbeitung							
	Untergrundtemperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Überarbeitung mit								
Boatguard EU	16 Std.	unbegr.	10 Std.	unbegr.	6 Std.	unbegr.	4 Std.	unbegr.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	<p>BEREITS MIT ANTIFOULING BESCHICHTETE FLÄCHEN:</p> <p>Bei gutem Zustand Mit Frischwasser spülen und abtrocknen lassen. Wenn das vorhandene Antifouling unbekannt oder unverträglich ist, einen Anstrich Primocon als Sperrgrund auftragen.</p> <p>Bei schlechtem Zustand Verwenden Sie Interstrip, um alle Antifoulingreste zu entfernen.</p> <p>GRUNDIEREN Die Untergrundvorbereitung für unbeschichtete Untergründe finden Sie auf dem Etikett der entsprechenden Grundierung.</p> <p>BLANKES GELCOAT Gelshield 200 zur Osmosevorbeugung oder Primocon.</p> <p>STAHL/EISEN Interprotect oder Primocon.</p> <p>BLEI Interprotect oder Primocon.</p> <p>HOLZ Interprotect oder Primocon.</p>
Hinweise	<p>Mischen Vor Gebrauch gut aufrühren.</p> <p>Verdünnen Wir empfehlen, nicht zu verdünnen.</p> <p>Reiniger YTA085 Verdünnung Nr.3</p> <p>Ventilations- und Luftfeuchtigkeitskontrolle Stellen Sie eine gute Belüftung während der Verarbeitung sicher.</p> <p>Airless Spritzverfahren Druck: 176-210 bar. Düsengröße: 2180. Spritzapplikation - Nur für professionelle Anwender.</p> <p>Zusätzliche Informationen Airmix Spritzapplikation: Druck: 2.5 bar. Düsengröße: 20-113. Der endgültige Farbton entwickelt sich einige Zeit nach dem Zuwasserlassen.</p>
Einige wichtige Punkte	<p>Um ein vorzeitiges Versagen des Anstrichs zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass die richtige Menge aufgetragen wird. Orientieren Sie sich dabei an der Ergiebigkeit.</p> <p>Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C.</p> <p>Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen.</p> <p>Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 1°C über dem Taupunkt liegen und maximal 35°C betragen.</p>
Kompatibilität/Untergründe	<p>GFK, Holz, Stahl/Eisen, Blei. Nicht geeignet für die Verwendung auf Aluminium oder verzinkten Oberflächen. Kann auf die meisten Antifouling aufgetragen werden, wenn diese in gutem Zustand sind. Ist nicht kompatibel mit VC 17m. Bitte</p>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2015.

	kontaktieren Sie International.
Anzahl Schichten	Pinse/Rolle: Tragen Sie pro Saison 2 Schichten auf. 3 Schichten in den Bereichen Ruder, Kiel, Vorkante Steven und Wasserlinie. Dies ist für einen zuverlässigen Bewuchsschutz wichtig. Spritzapplikation: 2 Schichten.
Ergiebigkeit	(Theoretisch) - 10 m ² /l pro Schicht mit dem Pinsel/Rolle, 5 m ² /l Spritzverfahren (Praktisch) - 9 m ² /l pro Schicht mit dem Pinsel/Rolle, 3 m ² /l Spritzverfahren
Empfohlene TSD pro Schicht	60 µm (trocken) pro Schicht mit dem Pinsel/Rolle, 120 µm (trocken) gespritzt
Empfohlene NSD pro Schicht	100 µm (nass) pro Schicht mit dem Pinsel/Rolle, 200 µm (nass) gespritzt
Applikationsmethode	Airless Spritzverfahren, Pinsel, Rolle

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und setzen Sie das Produkt nicht der Luft aus. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Boatguard EU zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Boatguard EU muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Enthält Biozide. Antifouling sollte nur nass geschliffen werden. Niemals trocken schleifen oder abflämmen. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Boatguard EU sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
WICHTIGER HINWEIS	<i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.</i>